

Datum/Date: 24.07.2012 Mew/Cey/st

## **PRÜFZEUGNIS** **TEST CERTIFICATE**

**Nr./No.: 2012 24250/3210**

### **über die Prüfung der Rutschhemmung von Bodenbelägen** ***slip resistance test of floorings***

- |          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | <b>Auftraggeber/<br/>Customer</b>                | FUJIFILM Sericol Deutschland GmbH<br>Hansestraße 83<br>51149 Köln   |
| <b>2</b> | <b>Prüfmuster/<br/>Test specimen</b>             | Selbstklebende Folien<br>Typ / type: Euromedia Street Laminate  |
| 2.1      | Hersteller/<br>Manufacturer                      | FUJIFILM Sericol Deutschland GmbH   |
| 2.2      | Bauart, Bezeichnung/<br>Type, designation        | Selbstklebende Folie,<br>entsprechend beiliegender Verarbeitungsanleitung   |
|          | Kennzeichnung/<br>Marking                        | .-  |
| 2.3      | Bestimmungsgemäße<br>Verwendung/<br>Intended use | Einsatz in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr<br><i>Use in working areas with slipping hazards</i> |
| 2.4      | Datum der Herstellung/<br>Date of fabrication    | .-  |
| 2.5      | Weitere Angaben/<br>Further details              | Form und Größe / size (mm): auf Anfrage<br>Farbe / colour: transparent<br>Oberfläche / surface: eben                |

### 3 Prüfung/ Testing

3.1 Art der Prüfung/  
Type of test Baumusterprüfung vom 11.11.2010  
(Prüfzeugnis Nr. 201023779 vom 17.11.2010)  
type-examination

3.2 Datum der Prüfung/  
Date of testing 24.07.2012

3.3 Prüfverfahren, -grundlagen/  
Test method, requirements DIN 51 130 (10.2010)

Prüfergebnis / test result:

Gesamtmittelwert des Neigungswinkels: 6,1 °  
Total mean of inclination angle:

Gesamtmittelwert des Verdrängungsraums: -, - cm<sup>3</sup>/dm<sup>2</sup>  
Total mean of displacement volume:

4 **Beurteilung, Eignung/  
Assessment, suitability**  
(Besondere Hinweise/  
Special remarks) Bewertungsgruppe für die Rutschhemmung: R 9  
Evaluation group of slip resistance:  
Bewertungsgruppe für den Verdrängungsraum: V -.-  
Evaluation group of displacement volume:

#### Prüfstellen / testing institute:

Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung - IFA, Sankt Augustin

#### Hinweis / remark:

Die Verarbeitungsanleitung ist Bestandteil dieses Prüfzeugnisses.  
The installation guide is part of the test certificate.

### 5 Gültigkeit des Prüfzeugnisses/ Validity of Test Certificate

Dieses Prüfzeugnis gilt, solange die zugrundeliegenden sicherheitstechnischen Anforderungen (3.3) gelten, für alle mit dem Prüfmuster identischen Erzeugnisse, die gefertigt werden bis zum:  
As long as the underlying safety-technical requirements (3.3) are in force, the present Test Certificate applies to all products equal to the test specimen and manufactured at the latest on:

23.07.2017

Die Identität der Erzeugnisse mit dem Prüfmuster wird von der Prüfstelle nicht überwacht.  
Conformity with the test specimen will not be verified by the testing institute.

**6 Allgemeine Hinweise/  
General remarks**

Dieses Prüfzeugnis besteht aus  
*The present Test Certificate consists of*

3

Seiten.  
*Pages.*

Die Seiten 1 bis 3 enthalten das Gesamtergebnis der Prüfung, sie dürfen nur ungekürzt veröffentlicht werden.

*Pages 1 to 3 indicate the overall test result; they shall only be published with the full wording being quoted.*

**Dieses Prüfzeugnis berechtigt n i c h t zur Verwendung des GS-Zeichens, DGUV Test-Zeichens oder CE-Zeichens.**


*The present Test Certificate does n o t warrant the use of the GS-label, DGUV Test-label or CE-mark.*

Im übrigen gilt die Prüf- und Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen im DGUV Test in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V.


*In all other respects the Rules of Procedure for Testing and Certification carried out by the Test and Certification Bodies in DGUV Test shall apply in conjunction with the General Business Conditions of the Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.*

Für die Beurteilung  
*For the assessment*

Für die Prüfung  
*For the testing*



Dr.-Ing. Detlef Mewes  
Fachzertifizierer(in)  
*Certification officer*



Orhan Ceylan  
Leiter(in) des Prüflabors  
*Head of Testlaboratory*

## euromedia Street Laminate

Für kurz- und mittelfristige Anwendungen auf Straßen, Gehwegen oder Asphalt-Flächen

### Beschreibung

Ist in Verbindung mit dem euromedia Street Vinyl für den Einsatz auf rauen Untergründen im Innen- und Außenbereich konzipiert und überzeugt durch seine Kratz- und Trittempfindlichkeit.



### Anwendungsbereiche

- Innen- und Außenbereich
- Für raue Untergründe (z.B. Straßen, Parkplätze, Gehwege), Messen, Ausstellungen, Sportveranstaltungen im Freien, Promotionaktionen, Festivals und Neueröffnungen.

### Eigenschaften

- Außeneinsatz bis zu sechs Monate
- Kratz- und trittunempfindlichkeit
- Hohe Rutschfestigkeit

### Verarbeitungshinweise

- In Verbindung mit Street Vinyl anwenden
- Das Street Laminate muss kantenbündig verarbeitet werden, um Bodenhaftung mit dem Untergrund zu gewährleisten und Stolperfallen zu vermeiden.
- Es empfiehlt sich, die Ecken der Grafik abzurunden, da sie so weniger Angriffsfläche bieten.
- Der Verbund sollte bei rauen Untergründen mittels Fön und angefeuchtetem Tuch eingearbeitet werden.
- Der Untergrund sollte eine Verklebetemperatur von mindestens 10-15 Grad Celsius aufweisen sowie trocken und fettfrei sein.

### Lagerung

Das Produkt sollte in der Originalverpackung bei einer Raumtemperatur von 15 °C - 30 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 30 - 70% gelagert werden.

### Hinweise

Diese Information entspricht dem aktuellen Stand unserer Kenntnisse und soll Sie über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten unverbindlich informieren. Unsere Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Überprüfungen und Tests für den vorgesehenen Verwendungszweck. Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, behalten wir uns vor.

### Technische Daten

Klebstofftyp	Polyacrylatklebstoff (wasserfest)
Klebergewicht	40 g/m <sup>2</sup>
Gesamtstärke	125 mic
Oberfläche	Transparent strukturiert
Klebkraft	~ 6 N/25 mm (sofort) ~ 17N/25mm (nach 1 Woche)
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +80 °C
Rutschfestigkeit (DIN 51130)	R9
ASTM Friction Test	D2047
Lagerfähigkeit	3 Jahre nach Herstellung

